

La pasta **HACIENDA GRIS** es una mezcla de cemento, granulometría extrafina y aditivos específicos que le proporciona propiedades que logran una pasta versátil y adherente, perfecta para crear acabados finos, rústicos y elegantes.

VENTAJAS

- Se aplica en interiores y exteriores.
- Fácil de aplicar.
- Pasta altamente manejable y versátil.
- Se puede aplicar sobre una amplia variedad de superficies.

Nota: no aplicar como acabados en piscinas, jacuzzis y pisos de alto tránsito.

USOS

Se utiliza como acabado final rústico, minimalista, boho, entre otros.

Puede aplicarse en áreas interiores o exteriores como muros, y cielos.

Especificaciones técnicas

Presentación: **20 kg**

Apariencia: **Polvo**

Tiempo de uso una vez mezclado **30 min**

*Dependiendo de las condiciones ambientales.

8 m²

Rendimiento • El rendimiento puede variar dependiendo de factores como la rugosidad e irregularidad del preacabado, la habilidad y experiencia del instalador, el espesor de aplicación (Espesor recomendado del acabado de 3mm).

Tiempo de almacenaje en bodega

3 meses

- Debe almacenarse siempre bajo techo, en un lugar seco y sobre tarimas.

INDUSTRIAS A LA QUE ESTÁ DIRIGIDO

Usada en el ramo de la construcción, para quienes buscan un acabado rústico y elegante muros y cielos.



naahcontacto@gmail.com



999-331-1053



www.naahluum.com

HERRAMIENTAS

- Cuchara de albañil.
- Llana.
- Flota de hule.
- Un medidor de litros.
- Cuñas de diferentes medidas.
- Un atomizador profesional.
- Cubetas.
- Lonas (En obras exteriores se recomienda colocar lonas para evitar la luz directa del sol).

**Las herramientas aquí sugeridas pueden variar dependiendo de la obra.

MATERIALES

Por cada cubeta de pasta **HACIENDA GRIS** de **20KG** requiere:

- **4-5 litros** de agua limpia
- Para otros acabados, puede utilizar **agua de Chukum de la marca PC38.**

*Los materiales puedes variar dependiendo del metraje de obra requerido.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DE LA PASTA HACIENDA GRIS

- 1 En una cubeta limpia, añada pasta **HACIENDA GRIS** y vierta poco a poco el **agua limpia o el agua de chukum.**
- 2 Mezcle manualmente o con una batidora asegurándose que no queden grumos y hasta obtener una pasta con la consistencia adecuada para su aplicación.



Recomendaciones

- El agua de resina de chukum deberá diluirse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- Agregue de manera gradual el agua limpia o el agua de chukum a la mezcla mientras bate lentamente, para evitar incluir burbujas de aire.
- Para preparar la mezcla use agua potable, no clorada, ni adicionada con ningún químico.
- No utilizar recipientes con residuos.
- Preparar solo la cantidad de material necesario para aplicar en un plazo máximo de 30 minutos, evitando así el secado prematuro y garantizando una aplicación óptima.
- Si su proyecto es de mayor metraje, verter la cantidad de litros necesarios de resina chukum PC38 en un recipiente limpio y revolver.


Recomendaciones

- Antes de instalar el producto, asegúrese de que la superficie esté sólida y firme, nivelada a plomo y completamente limpia. Debe eliminar cualquier rastro de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras u otros materiales que puedan interferir con la adhesión.
- Es importante tener en cuenta que las juntas de expansión deben ser señaladas en la superficie y no deben ser cubiertas con pasta. Estas juntas deben ser claramente identificadas en los planos o en la superficie misma por el responsable del diseño del proyecto, para asegurar una correcta ejecución.
- **Las grietas y parches deben ser reparados antes de aplicar la pasta**
- Para muros lisos: tabla roca, yeso, durok, aplicar una masilla o rebatido a base de arena, cemento y promotores de adherencia para tener un preacabado adecuado
- Es recomendable **analizar las características de su muro** antes de la instalación de la pasta. Esto permitirá determinar si es necesario **aplicar un adherente para concreto**.



Ejemplo de preacabado rústico, aplanado o revoco: se requiere nivelar y quitar piedras sobresalientes para asegurar una superficie plana y rústica para la aplicación de la pasta.

- 1 Mantener limpio en el área de aplicación.
- 2 Humedecer el muro lo suficiente, con agua limpia. (Si es necesario varias veces al día previo y durante la aplicación según sea la naturaleza del muro).
- 3 Aplicar la primera capa de pasta **HACIENDA GRIS**, con la ayuda de una llana y lograr tener una aplicación uniforme.
- 4 Posteriormente, bruñir con una esponja, hasta lograr tener una aplicación uniforme y esperar hasta que tenga un fraguado óptimo para la segunda aplicación.



5

Una vez que la primera capa tenga un fraguado óptimo y no se levante al momento de manipularla, pero que **siga estando fresca**, aplicar la segunda capa de pasta **HACIENDA GRIS**.



6

Con un atomizador profesional, ir humedeciendo el acabado y con ayuda de la llana y las cuñas, pulir hasta tener un alisado perfecto.

Esta actividad debe realizarse mientras el acabado esté húmedo, es importante vigilar el secado.



7

Al día siguiente o a las 24 horas después de la aplicación (depende del clima, tipo de obra, y la naturaleza del muro) curar por 3 días.



Aviso: Todas las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no ser la representación exacta del producto, debido a la variación de colores en cada dispositivo o de impresión.

Recomendaciones

- Para obtener un acabado homogéneo, atomizar con agua limpia y pulir.
- Para obtener un acabado con betas, atomizar con agua de chukum y pulir.

**Para dar mayor brillo a la aplicación se sugiere aplicar un barniz o cera para piso (ayuda a proteger de sustancias, como ácidos, sustancias alcalinas, cloros y polvo).

Precauciones

No inhalar, puede causar irritación respiratoria. Evite el contacto con los ojos, ya que puede causar irritación ocular; si entra en contacto con sus ojos, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un profesional de la salud. En caso de ingestión, no induzca el vómito; en su lugar, consulte inmediatamente a su médico.

ATÁN garantiza la calidad de sus productos en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

La garantía sobre los resultados de la aplicación es de los instaladores.

Para mayor información al 999-331-1053 o escríbenos a naahcontacto@gmail.com

www.naahluum.com



ATÁN

LA FUERZA DE LA NATURALEZA
EN TU PROYECTO